



Техническая консультация

Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более	Твердость		Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия		Изменение массы образца после воздействия Жидкость ПМС-1,5Р В течение 24 ч		Относительная остаточная деформация сжатия в воздухе в течение 24 ч при сжатии на 20 %	
			ед. Шор А	ед. IRHD	Темпе-ратура, °С	значение, не менее	Темпе-ратура, °С	значение, %	Темпе-ратура, °С	значение, %, не более
4,4 (45)	110	10	50-65	57-75	-60	0,40	100	От 0 до +40	150	30

По вопросам приобретения Смесь резиновая 51-1567 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: