



Смесь резиновая МБСР, смеси резиновые базовые «Силикон»

Смесь резиновая МБСР

Техническая консультация

Технические условия	2512-050-05766764-02
Описание продукта	Смесь резиновая маслобензостойкая выпускается на основе метилвинилсилоксанового каучука. Обладает самозатуханием, сохраняет каркасность после сгорания, при горении не выделяет хлорсодержащие соединения.
Назначение	Смесь резиновая маслобензостойкая МБСР предназначена: марка «А» для переработки методом экструзии для изоляции проводов и кабелей, изготовления электроизоляционных трубок, профилей различного назначения; марка «Б» - для изготовления формовочных изделий: уплотнений, прокладок, колец и др.
Гарантийный срок хранения	6 месяцев
Фасовка	Смеси резиновые выпускаются в виде листованных блоков массой не более 10 кг. Куски заворачиваются в полиэтиленовую плёнку и выкладывают в полиэтиленовый мешок. Масса одного мешка должна быть не более 30 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смесь резиновая МБСР, смеси резиновые базовые «Силикон»

Смеси резиновые базовые «Силикон»

Техническая консультация

Технические условия	2512-046-05766764-2005
Описание продукта	Смеси резиновые «СИЛИКОН» выпускается на основе метилвинилсилоксанового каучука СКТВ. Смеси «СИЛИКОН» можно использовать как самостоятельно, так и с добавлением различных наполнителей.
Назначение	Смеси резиновые базовые «СИЛИКОН» марок 100/30, 100/40, 100/50, 100/60, 100/70, 200/50, 200/60, 200/70, 300/30, 300/40, 300/50, 300/60, 300/70 предназначены для изготовления электроизоляционных трубок, тепломорозостойкой изоляции и оболочек проводов, кабелей, а также уплотнительных прокладочных материалов, профилей и различных резинотехнических изделий и уплотнительных деталей.
Температурный диапазон эксплуатации	от -50 до +200 °С
Гарантийный срок хранения	заправленной вулканагентом — 3 мес., незаправленной — 6 мес.
Фасовка	в виде кусков массой не более 10 кг. Куски заворачиваются в полиэтиленовую пленку и вкладываются в полиэтиленовый мешок. Затем полиэтиленовый мешок с резиновой смесью упаковывают в мешки из синтетической ткани. Масса нетто одного мешка не более 30 кг.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смесь резиновая МБСР, смеси резиновые базовые «Силикон»

Технические характеристики:

Наименование показателей	100/30	100/40	100/50	100/60	100/70
1. Плотность $\pm 0,05$, г/см ³	1,1	1,12	1,15	1,19	1,20
2. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	6,0		7,0		
3. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	450				350
4. Твердость по Шору А, усл. ед. ± 5 , не менее	30	40	50	60	70
5. Сопротивление раздиру, кН/м, не менее	10,0	11,0	15,0		12,0
6. Относительная остаточная деформация при 25 % сжатии в среде воздуха в течение 22 ч и температуре (177 ± 5) °С, не более	—				
7. Удельное объемное электрическое сопротивление Ом*см* 10^{14} , не более	5				
8. Тангенс угла диэлектрических потерь, не более	0,03				
9. Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВ/мм, не менее	22				

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смесь резиновая МБСР, смеси резиновые базовые «Силикон»

10. Диэлектрическая проницаемость, не более	3,5	4,0
--	-----	-----

По вопросам приобретения **смеси резиновой МБСР, смесей резиновых базовых «Силикон»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов