



## Техническая консультация

| Тип каучука<br>1    | Шифр<br>резиновой<br>смеси<br>2 | Температурный<br>интервал<br>использования<br>4 | Рабочая среда<br>5                                                                          | Область применения<br>6                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутадиен-нитрильный | В-14<br>В-14НТА<br>7-В-14       | от — 60 0С до +<br>100 0С                       | Воздух, масло АМГ-10 и его пары, спирт этиловый технический, топливо и его пары.            | Формовые резиновые и резино-металлические детали подвижных и неподвижных соединений, работающих при статической деформации. |
|                     | В-14-1<br>В-14-1НТА<br>7-В-14-1 | от — 60 0С до +<br>100 0С                       | Воздух, масла АМГ-10, МГЕ-10А и его пары, спирт этиловый технический, топливо и его пары.   | Формовые резиновые и резино-металлические детали подвижных и неподвижных соединений, работающих при статической деформации. |
|                     | В-14Д НТА                       | от — 60 0С до +<br>100 0С                       | Воздух — масло АМГ-10, азот — масло АМГ-10.                                                 | Диафрагмы гидро-аккумуляторов, работающие с одной стороны в воздухе или азоте, с другой в среде масла.                      |
|                     | ВРГ-25НТА                       | от — 55 0С до +<br>100 0С                       | Воздух, масла (АМГ-10, ТРАНСМИС-СИОННОЕ для гипоидных передач), бензин, топливо ТС-1, вода. | Формовые уплотнительные резиновые и резино-металлические детали повышенной износостойкости.                                 |
|                     | ИР-71                           | от — 45 0С до +<br>100 0С                       | Воздух, молоко.                                                                             | Для доильных установок. Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.                                    |
|                     | Г-34                            | от — 60 0С до +<br>100 0С                       | Масла, топлива и их пары.                                                                   | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                           |
|                     | 7-А-26-6                        | от — 45 0С до +<br>80 0С                        | Масла, топлива и их пары.                                                                   | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                           |



## Резиновые смеси бутадиеннитрильные

|                     |                                 |                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутадиен-нитрильный | 7-Н-26-16                       | от — 50 0С до + 100 0С | Масла, топлива и их пары.                                                                                                                 | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                           |
|                     | 98-1НТА                         | от — 60 0С до + 100 0С | Воздух, масло АМГ-10                                                                                                                      | Формовые резиновые и резино-металлические детали подвижных и неподвижных соединений, работающие при статической деформации.                 |
|                     | 129-1НТА                        | от — 55 0С до + 100 0С | Воздух, топливо ТС-1                                                                                                                      | Формовые и неформовые уплотнительные детали.                                                                                                |
|                     | 7-129                           | от — 45 0С до + 80 0С  | Воздух                                                                                                                                    | Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей                                                                             |
|                     | 52-444                          | от — 45 0С до + 80 0С  | Воздух                                                                                                                                    | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                           |
|                     | 7-ИРП-1005                      | от — 35 0С до + 130 0С | Масла, топлива и их пары                                                                                                                  | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                           |
|                     | 7-ИРП-1068                      | от — 35 0С до + 130 0С | Масла, топлива и их пары                                                                                                                  | Формовые резиновые и резино-металлические детали неподвижных соединений, работающие при статической и динамической деформациях.             |
|                     | ИРП-1078НТА<br>7-ИРП-1078       | от — 50 0С до + 150 0С | Воздух, масла (АМГ-10, МК-8, МК-8П, МГЕ-10А и их пары), топлива (ТС-1, Т-6, Т-8В, РТ и их пары)                                           | Формовые резиновые и резино-металлические детали подвижных и неподвижных соединений, работающие при статической и динамической деформациях. |
|                     | ИРП-1078А<br>НТА<br>7-ИРП-1078А | от — 40 0С до + 150 0С | Масла (АМГ-10, МК-8, МС-20, МГЕ-10А, трансформаторное и их пары), топлива (ТС-1, Т-6, Т-8, РТ и их пары), смазки (ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221) | Формовые резиновые и резино-металлические детали подвижных и неподвижных соединений, работающие при статической и динамической деформациях. |



## Резиновые смеси бутадиеннитрильные

Бутадиен-нитрильный

|             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-ИРП-1100  | от — 30 0С до + 100 0С | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                  |
| ИРП-1175    | от — 50 0С до + 50 0С  | Воздух, ОЖ-40, антифриз-60, теплоноситель ЛЗ-ТК-2, жидкость ПГВ, антифриз 20А, вода, кремнийорганические жидкости (ПЭС-1, ПЭС-3, ПЭС-3Д, ПМС-1,5р), вакуум (наружный), инертные газы, азот, топливо ТС-1 и их пары, смазка ЦИАТИМ-221, масла турбинные, урина с консервантом, концентрат урины с консервантом, триол, темп, морская вода, жидкий аммиак | Для резино-металлических деталей, работающих на ударные нагрузки. Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. Для колец круглого сечения, работающих в подвижных (возвратно-поступательных, вращательных) и неподвижных соединениях гидравлических и пневматических устройств |
| ИРП-1234НТА | от — 50 0С до + 120 0С | Масла (МК-8, АМГ-10), топлива (ТС-1, Т-6, РТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Формовые уплотнительные резино-металлические детали подвижных соединений                                                                                                                                                                                                                           |
| 7-ИРП-1269  | от — 35 0С до + 100 0С | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                  |
| ИРП-1294    | от — 20 0С до + 125 0С | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                  |
| 7-ИРП-1352  | от — 60 0С до + 130 0С | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                  |
| 51-1409     | от — 45 0С до + 100 0С | Воздух, масла, топлива и их пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей                                                                                                                                                                                                                                    |



## Резиновые смеси бутадиеннитрильные

|                     |                       |                        |                                                                            |                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутадиен-нитрильный | 7-51-1452             | от — 35 0С до + 100 0С | Воздух, масла, топлива и их пары                                           | Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей                                                    |
|                     | 51-1536НТА            | от — 50 0С до + 150 0С | Воздух, азот, масло АМГ-10 и его пары, смазка ЦИАТИМ-201, жидкость 7-50С-3 | Диафрагмы гидро-аккумуляторов, работающие с одной стороны в воздухе или азоте, с другой в среде жидкости или масла |
|                     | 51-1614               | от — 45 0С до + 100 0С | Воздух, азот, масло АМГ-10, топливо ТС-1                                   | Для мембран и диафрагм                                                                                             |
|                     | 51-1668НТА            | от — 60 0С до + 150 0С | Масло АМГ-10, жидкость 7-50С-3                                             | Формовые уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений                                                  |
|                     | 51-1683НТА<br>51-1683 | от — 55 0С до + 150 0С | Масло ИПМ-10, топлива (ТС-1, Т-6, РТ и их пары)                            | Формовые уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений                                                  |
|                     | 51-1683-І             | от — 30 0С до + 130 0С | Масла, топлива и их пары                                                   | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                  |
|                     | 51-1697               | от — 10 0С до + 100 0С | Церезин, бензин, минеральные масла                                         | Диффузионные диафрагмы термостатов                                                                                 |
|                     | ИРП-2034              | от — 40 0С до + 50 0С  | Топливо ТС-1, масла РМ, РМЦ, рабочая жидкость ЛЗ-МГ-2 и их пары            | Для манжетных уплотнений, работающих при вращательном движении                                                     |
|                     | 51-2064               | от — 30 0С до + 1200С  | Воздух, топливо ТС-1 и его пары, перегретая вода                           | Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей                                                    |
|                     | 51-2068-1             | от — 10 0С до + 110 0С | Церезин, хладон-12                                                         | Для диффузионно-стойких диафрагм термостатов, для мембран, клапанов, уплотнительных элементов                      |
|                     | 51-2090               | от — 40 0С до + 50 0С  | Морская вода с примесями масел нефтяного происхождения, воздух             | Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей                                                    |



|                     |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутадиен-нитрильный | 51-2176М<br>51-2176С<br>51-2176П | от — 40 0С до +<br>100 0С | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Для уплотнителей и различного<br>вида формовых деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | ИРП-3001                         | от — 45 0С до +<br>100 0С | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Для уплотнителей и различного<br>вида формовых деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | ИРП-3012                         | от — 50 0С до +<br>125 0С | Воздух, масла<br>(трансформаторные,<br>турбинные, дизельные,<br>МГЕ-10А, МТ-16П, МТ-14П,<br>МТЗ-10П, АМГ-10, РМ,<br>РМЦ, АУ, АУП, РМЦ,<br>ГМ-50И, МГЕ-4А и их<br>пары), топливо ТС-1,<br>дизельное, бензин и их<br>пары, жидкость ПГВ,<br>нафтил, хладон-12, смазки<br>(ЦИАТИМ-201,<br>ЦИАТИМ-203,<br>ЦИАТИМ-208, ЯНЗ-2,<br>БВН-1, смазка 9), вода<br>морская и пресная,<br>инертные газы, азот | Для резино-металлических деталей,<br>работающих на ударные нагрузки,<br>манжетные уплотнители,<br>работающие при возвратно-<br>поступательном и вращательном<br>движениях. Кольца круглого<br>сечения, работающие в подвижных<br>соединениях при средних и больших<br>сдвиговых усилиях. Для пластин и<br>уплотнителей, изготавливаемых<br>котловой вулканизацией. |
|                     |                                  |                           | Воздух, масла, топлива и их<br>пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Для уплотнителей и различного<br>вида формовых деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | 7-ИРП-3027                       | от — 40 0С до +<br>100 0С | Воздух, масла, топлива и их<br>пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Для уплотнительных элементов и<br>различного вида формовых деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | 7-ИРП-3028                       | от — 50 0С до +<br>100 0С | Воздух, масла, топлива и их<br>пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Резино-металлические детали,<br>работающие на ударные нагрузки.<br>Манжетные уплотнители,<br>работающие при возвратно-<br>поступательном и вращательном<br>движениях. Кольца круглого<br>сечения, работающие в подвижных<br>соединениях при средних и больших<br>сдвиговых усилиях. Для пластин и<br>уплотнителей, изготавливаемых<br>котловой вулканизацией.      |
|                     | 51-3029<br>7-51-3029             | от — 50 0С до +<br>100 0С | Воздух, масла, топлива и их<br>пары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Резино-металлические детали,<br>работающие на ударные нагрузки.<br>Манжетные уплотнители,<br>работающие при возвратно-<br>поступательном и вращательном<br>движениях. Кольца круглого<br>сечения, работающие в подвижных<br>соединениях при средних и больших<br>сдвиговых усилиях. Для пластин и<br>уплотнителей, изготавливаемых<br>котловой вулканизацией.      |
|                     |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                   | 2                                | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Резиновые смеси бутадиеннитрильные

|                     |                   |                        |                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутадиен-нитрильный | 51-3036           | от — 50 0С до + 50 0С  | Воздух, масла АМГ-10, МГЕ-10А и их пары                                                                                          | Для резино-металлических деталей, работающих на ударные нагрузки.                                             |
|                     | 7-3706            | от — 30 0С до + 100 0С | Масла, топлива и их пары                                                                                                         | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                             |
|                     | 3819НТА           | от — 30 0С до + 100 0С | Воздух, бензин, топливо ТС-1, масла минеральные, вода                                                                            | Формовые резино-металлические детали, работающие при статической деформации и профильные шприцованные изделия |
|                     | 3824НТА           | от — 30 0С до + 100 0С | Воздух, бензин, топливо ТС-1, масла минеральные, вода                                                                            | Формовые резино-металлические детали, работающие при статической деформации.                                  |
|                     | 3825НТА<br>7-3825 | от — 30 0С до + 100 0С | Воздух, бензин, топлива (ТС-1, РТ и их пары), масла (МК-8, МС-20 и их пары), смазка ЦИАТИМ-221, вода, спирт этиловый технический | Формовые резиновые и резино-металлические детали, работающие при статической деформации                       |
|                     | 3826сНТА          | от — 40 0С до + 100 0С | Воздух, бензин, масла (МК-8, МС-20 и их пары), топлива (ТС-1, РТ и их пары), вода, слабые растворы кислот и щелочей              | Формовые резиновые и резино-металлические детали, работающие при статической деформации                       |
|                     | 7-3826            | от — 30 0С до + 100 0С | Масла, топлива и их пары                                                                                                         | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                             |
|                     | 3834НТА<br>7-3834 | от — 30 0С до + 100 0С | Воздух, бензин, топливо ТС-1, масла минеральные, вода                                                                            | Формовые резино-металлические детали, работающие при статической деформации и профильные шприцованные изделия |



## Резиновые смеси бутадиеннитрильные

|                     |                     |                           |                                                             |                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутадиен-нитрильный | 4004НТА<br>7-4004   | от — 30 0С до +<br>100 0С | Масла, топлива и их пары                                    | Подвижные и неподвижные<br>уплотнители (кольца, прокладки,<br>накладки, манжеты и др.).                                                  |
|                     | 7-4161              | от — 30 0С до +<br>100 0С | Масла, топлива и их пары                                    | Подвижные и неподвижные<br>уплотнители (кольца, прокладки,<br>накладки, манжеты и др.).                                                  |
|                     | 4214НТА             | от — 30 0С до +<br>100 0С | Воздух, бензин, топливо<br>ТС-1, масла минеральные,<br>вода | Формовые резино-металлические<br>детали, работающие при<br>статической деформации.                                                       |
|                     | 4326-1НТА<br>7-4326 | от — 55 0С до +<br>100 0С | Воздух Масла, топливо                                       | Резиновые и резино-металлические<br>уплотнительные детали, профильные<br>шприцованные изделия, работающие<br>при статической деформации  |
|                     | 4410НТА             | от — 50 0С до +<br>100 0С | Воздух, масла (МК-8,<br>МС-20)                              | Формовые резиновые и резино-<br>металлические детали подвижных и<br>неподвижных соединений,<br>работающие при статической<br>деформации. |
|                     | 7-4990              | от — 35 0С до +<br>100 0С | Масла, топлива и их пары                                    | Подвижные и неподвижные<br>уплотнители (кольца, прокладки,<br>накладки, манжеты и др.).                                                  |
|                     | 7-51-5003           | от — 40 0С до +<br>125 0С | Масла, топлива и их пары                                    | Подвижные и неподвижные<br>уплотнители (кольца, прокладки,<br>накладки, манжеты и др.).                                                  |
|                     | 7-57-5043           | от — 50 0С до +<br>125 0С | Масла, топлива и их пары                                    | Подвижные и неподвижные<br>уплотнители (кольца, прокладки,<br>накладки, манжеты и др.).                                                  |
|                     | 7-57-5044-10        | от — 40 0С до +<br>125 0С | Масла, смазки и их пары,<br>топлива и их пары               | Для уплотнительных элементов и<br>различного вида формовых деталей в<br>том числе тонкостенных                                           |



## Резиновые смеси бутадиеннитрильные

|                     |          |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутадиен-нитрильный | 7-6319   | от — 35 0С до + 100 0С | Масла, топлива и их пары                                                                            | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 7-6659   | от — 40 0С до + 80 0С  | Масла, топлива и их пары                                                                            | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 3-7-7095 | от — 45 0С до + 80 0С  | Масла, топлива и их пары                                                                            | Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | 7-7257   | от — 45 0С до + 80 0С  | Масла, топлива и их пары                                                                            | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 7-8470   | от — 40 0С до + 80 0С  | Масла, топлива и их пары                                                                            | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 7-8075   | от — 50 0С до + 100 0С | Масла, топлива и их пары                                                                            | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 7-9-9073 | от — 30 0С до + 100 0С | Масла, топлива и их пары                                                                            | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 9086     | от — 50 0С до + 70 0С  | Воздух, масла (АУ, МГЕ-10А, АУП, АГМ, и их пары), топливо ТС-1, Т-2 и их пары, жидкость ПГВ, нафтил | Для манжетных уплотнений, работающих при возвратно-поступательном и вращательном движениях. Кольца круглого сечения, работающие в подвижных соединениях при средних и больших сдвиговых усилиях. Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. Для шприцованных изделий и трубок. |





## Резиновые смеси бутадиеннитрильные

|                     |          |                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутадиен-нитрильный | 9087     | от — 40 0C до + 50 0C  | Воздух, масла (АМГ-10, МГЕ-10А, РМ, РМЦ, ДП-8, ДП-11, ИС-20 и их пары), топливо ТС-1, Т-2 и их пары, жидкость ПГВ, нафтил, инертные газы (гелий, ксенон), азот, жидкий аммиак | Для резино-металлических деталей, работающих на ударные нагрузки. Для манжетных уплотнений, работающих при возвратно-поступательном движении. Кольца круглого сечения, работающие в подвижных соединениях при средних и больших сдвиговых усилиях. Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. |
|                     | 9089     | от — 50 0C до + 50 0C  | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                      | Для резино-металлических деталей, работающих на ударные нагрузки                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Л-9095   | от — 30 0C до + 80 0C  | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                      | Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | 9831НТА  | от — 30 0C до + 130 0C | Воздух, топлива (ТС-1, РТ и их пары), минеральные масла, вода                                                                                                                 | Формовые уплотнительные детали, работающие при статической деформации                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | 7-9831   | от — 30 0C до + 130 0C | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                      | Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | 9831Ш    | от — 30 0C до + 130 0C | Воздух, топливо ТС-1, минеральные масла, вода                                                                                                                                 | Формовые уплотнительные детали, работающие при статической деформации                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | 1-10942  | от — 10 0C до + 70 0C  | Воздух в присутствии паров, масла и дизельного топлива                                                                                                                        | Резино-металлические амортизаторы                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | 1-10943  | от — 10 0C до + 70 0C  | Воздух в присутствии паров, масла и дизельного топлива                                                                                                                        | Резино-металлические амортизаторы                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | 1-10945  | от — 10 0C до + 70 0C  | Воздух в присутствии паров, масла и дизельного топлива                                                                                                                        | Резино-металлические амортизаторы                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | 10963    | от — 25 0C до + 80 0C  | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                      | Для уплотнителей и различного вида формовых деталей                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Бутадиен-нитрильный | 18-32504 | от — 25 0C до + 80 0C  | Масла, топлива и их пары                                                                                                                                                      | Вспомогательные детали общего назначения                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Резиновые смеси бутадиеннитрильные

По вопросам приобретения **резиновых смесей бутадиеннитрильных** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов