



Техническая консультация

Резиновые смеси созданные на основе этилпропиленового каучука

Тип каучука	Шифр резиновой смеси	Температурный интервал использования	Рабочая среда	Область применения
Этиленпропиленовый	ПС-04	от — 50 0С до + 100 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	СВ-133	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух	Для пористой резины.



Резиновые смеси этилпропиленовые

Этиленпропиленовый	66-415	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	ИРП-1375НТА ИРП-1375	от — 50 0С до + 150 0С	Воздух с повышенным содержанием озона, масла (Б-3В, 36/КУ-А и их пары), полиметил-силоксановые жидкости типа ПМС-10, смазка ЦИАТИМ-221, насыщенный пар, вакуум наружный, вода, слабые растворы кислот и щелочей, спирт этиловый технический	Уплотнительные детали неподвижных и ограниченно подвижных соединений
	ИРП-1376НТА	от — 55 0С до + 150 0С	Воздух с повышенным содержанием озона, масла (Б-3В, 36/КУ-А и их пары), полиметил-силоксановые жидкости типа ПМС-10, смазка ЦИАТИМ-221, насыщенный пар, жидкость НГЖ-5у, вода, слабые растворы кислот и щелочей, спирт этиловый технический	Диафрагмы гидро-аккумуляторов и другие формовые детали
	ИРП-1377НТА	от — 55 0С до + 200 0С	Воздух с повышенным содержанием озона, масла (Б-3В, 36/КУ-А и их пары), полиметил-силоксановые жидкости типа ПМС-10, смазка ЦИАТИМ-221, насыщенный пар, жидкости (НГЖ-5у, ХС-2-1), вода, слабые растворы кислот и щелочей, спирт этиловый технический	Уплотнители вращающихся валов и другие уплотнительные детали



Этилпропиленовый	51-1481	от — 50 0С до + 125 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. Для шприцованных изделий, изготавливаемых методом котловой вулканизации.
	51-1524	от — 50 0С до + 150 0С	Тормозные жидкости	Детали резиновые уплотнительные подвижных и неподвижных соединений тормозной системы автомобилей, тракторов
	ИРП-2052	от — 50 0С до + 100 0С	Воздух, масло Б-3В, вакуум (наружный), вакуум (внутренний), гептил и его пары, растворы КОН и NaOH, горячая вода	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	ИРП-2052Э	от — 50 0С до + 110 0С	Воздух, растворы КОН и NaOH, жидкий аммиак, кислород, воздух с содержанием кислорода до 40%, вакуум (внутренний)	Для электро-изоляционных деталей. Кольца круглого сечения, работающие в неподвижных соединениях гидравлических и пневматических устройств.
	ИРП-2052Д	от + 5 0С до + 50 0С	Раствор КОН	Для мембран и диафрагм
	51-2072	от — 50 0С до + 50 0С	Воздух, морская вода	Для шприцованных изделий и трубок.
	51-2080	от — 50 0С до + 50 0С	Раствор КОН, воздух, вода	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. Для электро-изоляционных деталей.
	51-2093	от — 40 0С до + 50 0С	Раствор серной кислоты 38%, раствор КОН, воздух, масло Б-3В и его пары, вода	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. Для электро-изоляционных деталей.
	51-3042	от — 50 0С до + 100 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.



Резиновые смеси этилпропиленовые

Этиленпропиленовый	51-3044	от — 50 0С до + 50 0С	Воздух	Пылевлагозащитные изделия, защищающие от действия света и озона. Шприцованные изделия и трубки.
	51-3052	от — 50 0С до + 100 0С	Масла (АУ, РМЦ, АМГ-10, МГЕ-10А и их пары), воздух, атмосферные факторы, вода, топливо ТС-1, уксусная кислота и ее производные	Кольца круглого сечения, работающие в подвижных соединениях (при средних и больших сдвиговых усилиях). Уплотнительные элементы и различные формовые детали.

По вопросам приобретения **резиновых смесей этилпропиленовых** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов