



Техническая консультация

Резиновая смесь изготовленная на основе фторкаучука

<b>Тип каучука</b>	<b>Шифр резиновой смеси</b>	<b>Температурный интервал использования</b>	<b>Рабочая среда</b>	<b>Область применения</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>



Фторкаучук	ИРП-1316НТА	от — 20 0С до + 2000С	Воздух, топлива (ТС-1, Т-6, Т-8, Т-8В, РТ и их пары), масла (минеральные, ВТ-301, Б-3В, 36/1КУ-А, МК-8П, МС-20, МС-14, ТРАНСМИС-СИОННОЕ для гипоидных передач, ВНИИНП-7, ИМП-10, ВНИИНП-50-1-4ф и их пары), жидкость 7-50С-3	Формовые уплотнительные детали неподвижных и подвижных (в том числе уплотнения вращающихся валов) соединений.
	ИРП-1345	от — 20 0С до + 1600С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	ИРП-1402	от — 30 0С до + 1300С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	51-1419	от — 20 0С до + 1500С	Топливо ТС-1, воздух, масла (МГЕ-10А, АМГ-10, АУ, АУП, АГМ, МВП, МТ-16П)	Кольца круглого сечения, работающие в подвижных соединениях при средних и больших сдвиговых усилиях. Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	51-1435	от — 20 0С до + 1500С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	ИРП-2010	от — 10 0С до + 1500С	Меланжи и их пары, вакуум (наружный), смазки (ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-205), масла (МГЕ-10А, АМГ-10, АУ, АУП, АГМ, МВП, МТ-16П), воздух, продукт 0-30, инертные газы (гелий, ксенон), азот, амил, хладон 12, топливо ТС-1 и его пары	Кольца круглого сечения, работающие в подвижных соединениях при средних и больших сдвиговых усилиях. Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.



Фторкаучук	ИРП-2043	от — 10 0С до + 1500С	Вакуум (наружный), воздух, масла (МГЕ-10А, АМГ-10, АУ, АУП, АГМ, МВП, МТ-16П, ВМ-1, ВМ-4 и их пары), продукт 0-30ВК, нафтил, смазки (ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-205), пластификатор и его пары, кремнийорганические жидкости (ПМС-1,5р, ПЭС-3, ПЭС-3Д)	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. Кольца круглого сечения, работающие в подвижных (возвратно-поступательных) и неподвижных соединениях гидравлических и пневматических устройств.
	51-2053	от — 10 0С до + 1500С	Воздух, масла (МГЕ-10А, АМГ-10, АУ, АУП, АГМ, МВП, МТ-16П), продукт 0-30	Для резино-металлических деталей, работающих на ударные нагрузки. Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	51-2054	от — 10 0С до + 1500С	Продукт 0-30, продукт 0-30ВК, воздух, масла (МГЕ-10А, АМГ-10, АУ, АУП, АГМ, МВП, МТ-16П)	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	ИРП-3032	от — 20 0С до + 1500С	Воздух с парами топлив и масел. Масла трансформаторные и минеральные топлива	Формовые уплотнительные резиновые детали подвижных и неподвижных соединений.

По вопросам приобретения **резиновых смесей фторкаучуковых** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов