



Техническая консультация

Тип каучука	Шифр резиновой смеси	Температурный интервал использования	Рабочая среда	Область применения
Комбинация бутадиен-нитрильного и хлоропрено-вого	НО-68-1НТА Г НО-68-1НТА 7-НО-68-1	от — 55 0С до + 100 0С	Воздух, вода, масла (МК-8, МС-20 и их пары), топливо ТС-1 и его пары, слабые растворы кислот и щелочей, вакуум (наружный), смазка ЦИАТИМ-221	Формовые и шприцованные резиновые детали ограничено подвижных и неподвижных соединений, пластины котловой вулканизации
	7-Н-26-17	от — 30 0С до + 100 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-26-391	от — 50 0С до + 100 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	640	от — 40 0С до + 130 0С	Воздух, топливо ТС-1, бензин, масла (трансформаторное, АМГ-10, МК-8, МС-20)	Формовые резиновые и резино-металлические детали, работающие при статической деформации.
	ИРП-2006	от — 50 0С до + 50 0С	Воздух, теплоноситель ЛЗ-ТК-2 и его пары, инертные газы (гелий, ксенон), азот	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. Пылевлаго-защитные изделия и изделия, защищающие от действия озона и света
	ИРП-2020	от — 50 0С до + 50 0С	Воздух, инертные газы (гелий, ксенон), азот, масла (РМ, РМЦ и их пары)	Для манжетных уплотнений, работающих при возвратно-поступательном движении. Кольца круглого сечения, работающие в подвижных соединениях при средних и больших сдвиговых усилиях. Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.



Комбинация бутадиен-нитрильного и хлоропрено-вого	ИРП-2025	от — 50 0С до + 100 0С	Воздух, инертные газы, азот, теплоноситель ЛЗ-ТК-2, масла (ГМ-50И, АГМ, ВНИИ НП-25, МТ-16П, АУ, АУП, ОКБ-122-14, РМ, РМЦ, АМГ-10, МГЕ-10А, осевое «С», осевое «С» с 1,5% трикрезилфосфата и их пары), рабочая жидкость ЛЗ-МГ-2, смазки (ЦИАТИМ-201, Лита, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-205, ЦИАТИМ-221, ПВК, БВН-1, Ус-1, 1-13), жидкость ГТЖ-22М, хладон 12, топливо ТС-1, пыль, влага этиловый спирт.	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. Для пластин, изготавливаемых методом котловой вулканизации. Кольца круглого сечения, работающие в неподвижных соединениях гидравлических и пневматических устройств. Для пылевлагозащитных изделий и изделий, защищающих от действия озона и света. Для рукавов. Для шприцованных изделий и трубок.
	7-51-2059	от — 50 0С до + 100 0С	Воздух, масла, топлива и их пары	Для уплотнителей и различного вида формовых деталей.
	7-51-3043	от — 50 0С до + 100 0С	Воздух, масла, топлива и их пары	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	7-51-3058	от — 50 0С до + 100 0С	Воздух, масла, топлива и их пары	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	7-51-3058-I	от — 50 0С до + 100 0С	Воздух, масла, топлива и их пары	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	51-3065	от — 50 0С до + 50 0С	Воздух, инертные газы (гелий, ксенон), азот, масла типа РМ, смазки (ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-205)	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. Для пластин, изготавливаемых методом котловой вулканизации. Для шприцованных изделий и трубок. Для пылевлагозащитных изделий и изделий, защищающих от действия озона и света.



Резиновые смеси комбинированные

Комбинация бутадиен-нитрильного и изопрено-вого (или натурального)	5П-1462	от — 35 0С до + 70 0С	Воздух, молоко.	Для уплотнителей и различного вида формовых деталей.
	ИРП-2045	от — 50 0С до + 50 0С	Воздух, инертные газы (гелий, ксенон), азот.	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	3823с НТА	от — 40 0С до + 100 0С	Воздух, топливо ТС-1, бензин, масла минеральные, вода.	Для шприцованных изделий и трубок.
	4008НТА	от — 30 0С до + 100 0С	Воздух, топливо ТС-1, бензин, масла минеральные, вода.	Формовые резино-металлические детали, работающие при статической деформации и профильные шприцованные изделия
Комбинация бутадиен-нитрильного и бутадиен-стирольного	ИРП-1054НТА	от — 60 0С до + 150 0С	Воздух, масло АМГ-10 и его пары.	Формовые резино-металлические детали, работающие при статической деформации
	51-1492	от — 30 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Формовые резиновые и резино-металлические детали подвижных и неподвижных соединений, работающие при статической и динамической деформациях.
	7-6632	от — 30 0С до + 130 0С	Масла, топлива и их пары	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей
Комбинация бутадиен-нитрильного и фторкаучука	ИРП-2035	от — 50 0С до + 50 0С	Масла (АМГ-10, МГЕ-10А, АГМ, АУ, РМ, РМЦ, ГМ-50И и их пары), рабочая жидкость ЛЗ-МГ-2, смазка Лита, жидкость ПГВ.	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.). Для манжетных уплотнений, работающих при возвратно-поступательном движении. Кольца круглого сечения, работающие в подвижных соединениях при средних и больших сдвиговых усилиях. Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.



Резиновые смеси комбинированные

Комбинация хлоропрено-вого и натурального (или изопрено-вого)	7-Р-6	от — 35 0С до + 100 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-761	от — 40 0С до + 80 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-847	от — 40 0С до + 80 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
Комбинация хлоропрено-вого и бутадиено-вого	7-Я-7012	от — 40 0С до + 80 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-24-10788	от — 50 0С до + 100 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	ИРП-1346НТА 9-ИРП-1346НТА П-ИРП-1346НТА 7-ИРП-1346 9-ИРП-1346 П-ИРП-1346 ИРП-1347НТА 9-ИРП-347НТА- П-ИРП-1347НТА 7-ИРП-1347 9-ИРП-1347 П-ИРП-1347 ИРП-1348НТА 9-ИРП-1348НТА П-ИРП-348НТА 7-ИРП-1348 9-ИРП-1348 П-ИРП-1348	от — 60 0С до + 100 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей, спирт этиловый технический	Резино-металлические и резиновые амортизаторы
Комбинация изопренового и бутадиено-вого	7-ИРП-1357	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	51-1571НТА 9-51-1571НТА П-51-1571НТА	от — 60 0С до + 80 0С	Воздух	Резино-металлические и резиновые амортизаторы

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Резиновые смеси комбинированные

Комбинация
изопренового и
бутадиено-вого

ИРП-1379-1	от — 60 0С до + 80 0С	Воздух, морская вода	Для резиновых и резино-металлических и амортизационных деталей.
ИРП-1380-1	от — 60 0С до + 50 0С	Воздух	Для резиновых и резино-металлических и амортизационных деталей.
7-57-2008	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
7-57-2026	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
7-6620	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
6429	от — 35 0С до + 130 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Вспомогательные детали общего назначения
8615Э	от — 40 0С до + 80 0С	Воздух	Для электро-изоляционных деталей.
9101	от — 40 0С до + 50 0С	Вакуум (наружный), воздух, этиловый спирт и его пары.	Резино-металлические детали, работающие на ударные нагрузки.
10220	от — 40 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).



Резиновые смеси комбинированные

Комбинация бутадиен-стирольного и бутадиеного	ИРП-1278	от — 60 0С до + 60 0С	Воздух, инертные газы (гелий, ксенон), вакуум (наружный), гептил и его пары, кремнийорганическая жидкость марки 132-24, азот, смазка ЦИАТИМ-221	Резино-металлические детали, работающие на ударные нагрузки. Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей. Кольца круглого сечения, работающие в подвижных (возвратно-поступательных, вращательных) и неподвижных соединениях гидравлических и пневматических устройств.
	ИРП-1289	от — 70 0С до + 50 0С	Вакуум (наружный), воздух, инертные газы (гелий, ксенон), азот, жидкий аммиак	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	51-2169	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	51-2169-1	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
Комбинация бутадиен-стирольного и бутадиеного	6722 (6390)	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Уплотнительные элементы (подвижные и неподвижные) и различного вида формовые детали



Резиновые смеси комбинированные

Комбинация бутадиен-стирольного и хлоропрено-вого	7-Я-16Р	от — 30 0С до + 100 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	С-195	от — 30 0С до + 60 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Вспомогательные детали общего назначения
	7-2-369	от — 35 0С до + 100 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	18-617	от — 35 0С до + 80 0С	Масла, топлива и их пары	Вспомогательные детали общего назначения
	ИРП-2017	от — 50 0С до + 50 0С	Воздух, инертные газы (гелий, ксенон), азот, вакуум (наружный)	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	3912	от — 40 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-4908	от — 35 0С до + 100 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	6198	от — 30 0С до + 100 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
Комбинация бутадиен-стирольного, хлоропрено-вого и изопренового	7-6269	от — 30 0С до + 100 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-6332	от — 40 0С до + 80 0С	Масла, топлива и их пары	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).



Резиновые смеси комбинированные

Комбинация бутадиен-стирольного и изопренового	5-7-57-2001	от — 50 0C до + 70 0C	Воздух	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	5-7-57-2002	от — 50 0C до + 70 0C	Воздух	Для уплотнителей и различного вида формовых деталей.
	ИРП-2037	от 0 0C до + 500C	Вакуум (наружный), воздух, инертные газы, азот, раствор КОН, спирто-глицериновая смесь, теплоноситель ЛЗ-ТК-1 и его пары, конденсат атмосферной влаги (КАВ)	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	ИРП-2044	от 0 0C до + 500C	Воздух, азот, инертные газы (гелий, ксенон)	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	7-51-2062	от — 50 0C до + 70 0C	Воздух	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
Комбинация натурального и бутадиенового	51-2088	от — 50 0C до + 70 0C	Вакуум (наружный), вакуум (внутренний), воздух	Для пластин, изготавливаемых методом котловой вулканизации. Для шприцованных изделий и трубок. Для мембран и диафрагм. Для электроизоляционных деталей.
	11034	от — 45 0C до + 50 0C	Воздух	Для различного вида формовых и неформовых деталей.
	7-2462	от — 50 0C до + 80 0C	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, манжеты и др.).
Комбинация натурального и бутадиен-стирольного	14А-483НТА 9-14А-483НТА П-14А-483НТА	от — 60 0C до + 70 0C	Воздух	Формовые резиновые и резино-металлические детали, прокладки, работающие при многократных и статических деформациях
	14А-483СД НТА 9-14А-483СД НТА	от — 60 0C до + 70 0C	Воздух	Уплотнительные детали, работающие при статической деформации

По вопросам приобретения **резиновых смесей комбинированных** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Резиновые смеси комбинированные

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов