



Техническая консультация

Резиновая смесь изготовленная на основе натурального каучука

Тип каучука	Шифр резиновой смеси	Температурный интервал использования	Рабочая среда	Область применения
Натуральный	1ЖНТА	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода	Опрессовка концов электропроводов (электроизоляция)
	ВИАМ-2НТА	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода	Формовые резиновые и резино-металлические детали, прокладки, работающие при многократных и статических деформациях
	ИР-22	от — 30 0С до + 70 0С	Молоко, молочные продукты, мясо, рыба	Для деталей оборудования и шлангов в безалкогольной винодельческой промышленности. Для деталей пастеризаторов, деталей разливочных аппаратов и шлангов в молочной промышленности. Для деталей доильных аппаратов.
	ИР-34	от — 30 0С до + 70 0С	Молоко, молочные продукты, мясо, рыба	Для деталей оборудования и шлангов в безалкогольной винодельческой и консервной промышленности. Для деталей разливочных аппаратов и шлангов в молочной промышленности. Для прокладок к бочкам для соленых и маринованных овощей и грибов
	7-2ИП	от — 40 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, манжеты и др.).



Резиновые смеси на основе натурального каучука

Натуральный	KP-235a	от — 30 0C до + 70 0C	Фрукты, овощи, фруктово-ягодные и овощные соки, пюре и консервы, пиво, дрожжевая суспензия, питьевая вода, газированная и минеральная, сахарные сиропы и др., безалкогольные напитки	Для уплотнительных колец к крышкам стеклянных консервных банок. Для камер прессов ГППД-1 для отжима соков.
	ПМ-438	от — 30 0C до + 70 0C	Фрукты, овощи, фруктово-ягодные и овощные соки, пюре и консервы, пиво, дрожжевая суспензия, питьевая вода, газированная и минеральная, сахарные сиропы и др., безалкогольные напитки	Для изготовления прокладок к спирто-разливочным автоматам.
	7-16p-8	от — 40 0C до + 80 0C	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-ЯН-19	от — 30 0C до + 130 0C	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	56НТА 9-56НТА П-56НТА 7-56	от — 50 0C до + 80 0C	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Формовые уплотнительные резиновые и резино-металлические детали, прокладки, работающие при многократных и статических деформациях
	7-93	от — 50 0C до + 80 0C	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-106	от — 40 0C до + 80 0C	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-200a	от — 50 0C до + 80 0C	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).



Резиновые смеси на основе натурального каучука

Натуральный	7-57-1003	от — 40 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, манжеты и др.).
	7-57-1008	от — 40 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-1626	от — 40 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	1833	от — 30 0С до + 100 0С	Фрукты, овощи, фруктово-ягодные и овощные соки, пюре и консервы, пиво, дрожжевая суспензия, питьевая вода, газированная и минеральная, сахарные сиропы и др., безалкогольные напитки	Для деталей оборудования и шлангов в консервной и винодельческой промышленности. Для деталей разливочных аппаратов и шлангов в молочной промышленности. Для деталей доильных аппаратов.
	1847НТА 9-1847НТА П-1847НТА 7-1847	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Формовые резино-металлические детали и прокладки, работающие при многократных и статических деформациях
	2462НТА 9-2462НТА П-2462НТА 7-2462	от — 50 0С до + 100 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Формовые резино-металлические детали и прокладки, работающие при многократных и статических деформациях
	2959НТА 9-2959НТА П-2959НТА 7-2959	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Формовые резино-металлические детали и прокладки, работающие при многократных и статических деформациях
	3311НТА 7-3311	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Прокладки и уплотнительные детали, работающие при многократных и статических деформациях

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Резиновые смеси на основе натурального каучука

Натуральный	7-3687	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, манжеты и др.).
	3701НТА	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода	Прокладки и уплотнительные детали, работающие при многократных и статических деформациях
	3703НТА 7-3703	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Формовые резиновые и резино-металлические детали, шприцованные детали, прокладки, работающие при многократных и статических деформациях
	3827НТА	от — 45 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Формовые и шприцованные детали, работающие при многократных и статических деформациях
	3949НТА	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода	Прокладки и уплотнительные детали, работающие при статической деформации
	7-4355	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, манжеты и др.).

По вопросам приобретения резиновые смеси на основе натурального каучука и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов