



Смеси резиновые базовые для электротехнической промышленности — аналоги марок К-69, К-69 «Д», К-69Т, К-69Т «Д»

Резиновые смеси предназначены для изготовления тепломорозостойкой изоляции и оболочки кабелей, проводов электроизоляционных трубок с повышенной влаго- и тепломорозостойкостью, а также уплотнительных прокладочных материалов для работы в интервале температур от минус 50 до плюс 200°С.

Такие важные свойства силиконовых резин как стойкость к действию влаги, тепла и холода, УФ- и гамма-излучения, кислорода и озона, высокие диэлектрические свойства, сделали эти материалы наилучшим и для изоляции проводов, кабелей, для изготовления электроизоляционных трубок различных конструкций и сечений.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет	К-69	К-69Т	К-1520
	белая	белая	белая
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	6,4	5,9	6,6
Твердость по Шору А, усл.ед.	53 — 68	60	50
Относительное удлинение при разрыве, %, не более	310	310-600	320-550
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см, не менее	5*10 ¹⁴		
Диэлектрическая проницаемость, не более	3,5	4,0	3,5
Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВ/мм, не менее	22		

Выпускаются в виде листованных блоков с упаковкой в полиэтиленовую пленку и мешки.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

Цвет — К-69 — белый (может быть и красный), К-69Т, К-1520 — белый.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смеси резиновые базовые для электротехнической промышленности — аналоги марок К-69, К-69 «Д», К-69Т, К-69Т «Д»

Чтобы купить **Смеси резиновые базовые для электротехнической промышленности — аналоги марок К-69, К-69 «Д», К-69Т, К-69Т «Д»** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов