

**Смесь резиновая 14р-6**

Техническая консультация

| | |
|--|---|
| Технические условия | 38.103321-76 |
| Назначение | Резиновая смесь 14р-6 используются для изготовления прокладок и других формовых и шприцованных деталей, работающих в среде воздуха с повышенным содержанием озона и в условиях электрического поля при деформации до 10 % в неподвижных соединениях. |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -60 до +200 °С |
| Гарантийный срок хранения | 6 мес. |
| Фасовка | в виде кусков массой не более 15 кг. Куски заворачивают в полиэтиленовую пленку и вкладывают в полиэтиленовые мешок. Затем полиэтиленовый мешок с резиновой смесью упаковывают в мешки из синтетической ткани. Масса нетто одного мешка не более 30 кг. |

Техническая консультация

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смеси резиновые 14р-6, 14р-2

| Наименование показателей | Значение |
|--|--------------------|
| 1. Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее | 2,45 |
| 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| 3. Твердость по Шору А, усл. ед., в пределах | 25-42 |
| 4. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при -50 °С, не менее | 0,6 |
| 5. Электрическая прочность при 20 °С при 50 Гц, кВ/мм, не менее | 20 |
| 6. Удельное объемное сопротивление Ом*см при 20 °С | 1*10 ¹⁴ |

Смесь резиновая 14р-2

Техническая консультация

| | |
|---------------------|---|
| Технические условия | 38.103321-76 |
| Описание продукта | Марки 14р-2 (ТУ 38.103321-76) используются для изготовления прокладок и других формовых и шприцованных деталей, работающих в среде воздуха, озона и электрического поля в интервале температур от -50 до +200С, при деформации до 10-20% в неподвижных соединениях. |
| Фасовка | Смеси выпускают в виде блоков и упаковывают в полиэтиленовые пакеты и мешки |

По вопросам приобретения **смесей резиновых 14р-6, 14р-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов