



Смола 139-102

Используется как составная часть компаундов

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Условная вязкость при $(60\pm 2)^{\circ}\text{C}$, с	не более 1000
Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 93
Кислотное число, мг КОН/г смолы	не более 8
Желирование при $(200\pm 3)^{\circ}\text{C}$, мин	не менее 2

Смола 139-102 в отвержденном состоянии нетоксична, пожаробезопасна.

Срок хранения 6 месяцев

По вопросам приобретения СМОЛА 139-102 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов