



Представляет собой раствор полидиметилфенилсилазана в толуоле.

Не растворяется в воде, хорошо растворяется в органических растворителях.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства

Массовая доля нелетучих веществ, %	87 — 97
Массовая доля кремния, %	23,5 — 27,0
Массовая доля азота, %	13 — 17
Массовая доля активного водорода, %	0,6 — 1,2

Применение:

- в производстве стеклопластиков на основе кремнийорганических смол;
- модифицирующая добавка в кабельные резины с целью улучшения их электроизоляционных свойств;
- отвердитель эпоксидных, кремнийэпоксидных и полиорганосилоксановых смол и других лакокрасочных материалов;
- в производстве клеев повышенной теплостойкости с высокими диэлектрическими

По вопросам приобретения смолы 143-115 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов