



Смолы бакелитовые UR-PF3004L, UR-PF3044L, UR-PF3404L, UR-PF3444L

ТУ У 20.1-35133089-002:2015

Назначение

Смолы применяют в качестве компонента связующего в производстве тепло — и звукоизоляционных изделий, а также для других технических нужд.

[Техническая консультация](#)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Норма для марок			
	UR-PF3004L	UR-PF3404L	UR-PF3044L	UR-PF3444L
1 Внешний вид	Однородная жидкость красно-коричневого цвета			
2 Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	48-53	48-53	40-43	48-53
3 Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	11,0	0,5	9,0	0,5
4 Растворимость в дистиллированной воде при 20 °С				
— при отгрузке предприятием-поставщиком, г/г, не менее	25	25	20	20
— в течение гарантийного срока хранения, г/г, не менее	10	10	10	10
5 Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %	0,6-0,9	0,6-0,8	0,6-1,2	0,6-1,1
6 Плотность при (20±0,5) °С	1,140-1,170	1,140-1,170	1,120-1,165	1,120-1,165

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смолы бакелитовые UR-PF3004L, UR-PF3044L, UR-PF3404L, UR-PF3444L

7 Массовая доля свободного фенола, %, не более	1,0	0,6	1,0	0,6
--	-----	-----	-----	-----

Транспортировка и хранение

Смолы транспортируются в чистых транспортных средствах (крытых железнодорожных вагонах, автомашинах и др.), авто или железнодорожных цистернах.

Смолы хранят в плотно закрытой таре при температуре (10-20) °С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 3 м от нагревательных приборов.

Допускается хранить смолы на стеллажах или площадках, оборудованных навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, без нарушения герметичности упаковки.

Требования безопасности

При изготовлении смол необходимо придерживаться норм охраны труда в соответствии законодательству Украины, государственными и отраслевыми правилами и нормами, предусмотренными технологическим регламентом.

Гарантия

Предприятие гарантирует соответствие требованиям ТУ У 20.1-35133089-002:2015 при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения смол UR-PF3004L, UR-PF3044L устанавливается:

при температуре

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смолы бакелитовые UR-PF3004L, UR-PF3044L, UR-PF3404L, UR-PF3444L

от минус 5 до 15 °С 2 месяца со дня изготовления

от 15 °С до 20 °С 20 дней с дня изготовления.

Гарантийный срок хранения смолы UR-PF3404L, UR-PF3444L устанавливается:

при температуре

от 15 °С до 20 °С 20 дней с дня изготовления.

По вопросам приобретения Смола бакелитовая UR-PF3004L, UR-PF3044L, UR-PF3404L, UR-PF3444L и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов