



ТУ 2225-178-05034239-2002

Назначение

Смола Э-40 и растворы смолы предназначаются для изготовления лакокрасочных материалов, а также в качестве полуфабриката для производства других эпоксидных смол, заливочных масс и клеев.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение		
	Смола неотвержденная	Раствор смолы в смеси ксилола и этилцеллозольва	Раствор смолы в толуоле
1. Внешний вид	Вязкая прозрачная жидкость	Прозрачная жидкость	Прозрачная жидкость
2. Чистота раствора смолы, % светопропускания, не менее	73	73	73
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	94	64,0-68,0	64,0-68,0
4. Массовая доля эпоксид-ных групп(считая на 100% смолу), в % этиленоксидных групп	13-15	13-15	13-15
5. Массовая доля омыляемого хлора, %, не более (считая на 100% смолу)	0,35	0,35	0,35
6. Массовая доля хлор-иона (считая на 100% смолу), %, не более	0,0035	0,0035	0,0035

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола Э-40

7.Цвет смолы мг J ₂ /100 см ³ , не темнее -по иодометрической шкале • по шкале Гарднера	5 3	5 3	5 3
8.Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) ⁰ С, с	25-40	30-60	25-40

По вопросам приобретения смолы Э-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов