



Смола ЭД-16 — представляет собой растворимый и плавкий реакционноспособный олигомерный продукт на основе эпихлоргидрина и дифенилолпропана.

Используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков. По всем параметрам эпоксидные смолы серии ЭД обеспечивают самые высокие показатели прочности и клеевого шва.

Техническая консультация

Характеристики смолы ЭД-16

	Высший сорт	Первый сорт
Внешний вид	Высоковязкая, прозрачная	Высоковязкая, прозрачная
Цвет по железо-кобальтовой шкале, не более	3	8
Массовая доля эпоксидных групп, %	16-18	16-18
Массовая доля иона хлора, %, не более	0,002	0,004
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,3	0,5
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более	2,5	—
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,2	0,4
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.1)°С при (50±0.1)°С	5-18 —	5-20 —
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С, не выше	—	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Время желатизации, час., не менее	4	3
-----------------------------------	---	---

Вид упаковки смолы ЭД-16: оцинкованные барабаны вместимостью 40 и 60 кг. Транспортируется всеми видами крытых транспортных средств. Работающие с эпоксидными смолами должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции при работе с эпоксидными смолами должны проводиться в помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

Гарантийный срок хранения смолы ЭД-16 — 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения смолы ЭД-16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: