



ТУ 2221-006-51759005-2009

Сфера применения смолы Эколит: литейное производство при изготовлении форм и стержней из отверждаемых сложнэфирными катализаторами холоднотвердеющих смесей, (Alphaset-процесс).

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

Показатель	Норма
Консистенция	вязкая однородная жидкость без механических примесей
Цвет	красно-коричневый
Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,10
Условная вязкость при $20 \pm 0,5$ °C по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с	15 - 65
Предел прочности при растяжении изготовленных из песчано-смоляной смеси образцов после выдержки в течение 1 часа на воздухе при температуре от 18 до 22°С, МПа(кгс/см ²), не менее	0,35 (3,5)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хранение смолы Эколит: при t° не более 25°C в закрытой таре в складском помещении, вдали от отопительных приборов. Попадание прямых солнечных лучей и влаги должно быть исключено.

Тара для смолы Эколит: чистые сухие, герметично закрываемые стальные бочки Б31-200-8 (9), БС1-200-3 по ГОСТ 13950 либо БС1-200 по ГОСТ 6247. По согласованию с заказчиком возможно использование других видов тары для хранения смолы Эколит при условии обеспечения сохранности продукции.

Транспортировка смолы Эколит: железнодорожным и автомобильным транспортом, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства смолы Эколит – **6 месяца с даты изготовления.**

По вопросам приобретения **смолы Эколит** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов