



## Техническая консультация

Состав:	Продукт взаимодействия эпоксидной смолы с тетрабром — дифенилолпропаном.
Физико- химические свойства:	Плав от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Растворим в большинстве органических растворителей. Нерастворим в воде. Температура размягчения, °С, не более 80 Массовая доля, %: эпоксидных групп 8-10 органического брома 20-22
Применение:	Для производства эпоксидных композиций с повышенной огнестойкостью.
Аналоги по применению:	Epicote 1143, фирма Shell.
Упаковка:	Бочки стальные. Масса нетто — 100 — 200 кг.
Хранение:	В крытых складских помещениях.

По вопросам приобретения смола эпоксидная бромированная ЭДБ-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: