



Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Крошка от бесцветного до желтого цвета.	
	Растворима в большинстве органических растворителей.	
	Нерастворима в воде.	
	Массовая доля эпоксидных групп, %	1,8 - 2,8
	Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,3
	Массовая доля ионов хлора, %, не более	0,035
Массовая доля летучих веществ, %, не более	5,0	
	Температура размягчения по методу «Кольцо и шар», °С, не выше	115
Применение:	Компонент клеевых эпоксидных компаундов, порошковых композиций и лаков для консервной промышленности	
Упаковка:	Барабаны картонные навивные со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто - 30 кг	
Хранение:	В крытых сухих складских помещениях при температуре не выше 30°С. При хранении исключается контакт с продуктами, способными к выделению кислых паров.	

По вопросам приобретения смола эпоксидная Э-05К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: