



Неотвержденная ТУ 2225-154-05011907-97 применяется для производства эмалей, лаков, шпатлевок, также используется в качестве полуфабриката для производства других эпоксидных смол, заливочных масс и клеев.

Техническая консультация

Качественные показатели смолы эпоксидной Э-40:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	
		Высший сорт	Первый сорт
1	Внешний вид	Высоковязкая прозрачная без видимых механических включений и следов воды	
2	Цвет по ИШМ, мг I 2 /100 см 2 , не более	3	5
3	Чистота раствора смолы, % светопускания, не менее	73	73
4	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	94	94
5	Условная вязкость раствора смолы по вискозиметру типа ВЗ-246(ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) 0 С, с — раствор 2:1 в толуоле	25-40	25-40
6	Массовая доля эпоксидных групп, %, не более	13-15	13-15
7	Массовая доля хлор-иона, %, не более	0,0035	0,0035
8	Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,30	0,35

Меры предосторожности: Работающие с эпоксидной смолой Э-40 должны быть одеты в спецодежду и обеспечены индивидуальными средствами защиты. Все операции при работе должны проводится в помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола эпоксидная Э — 40 не отвержденная

Хранение: Эпоксидную смолу хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях.

Упаковка: Отгрузка смолы Э 40 производится в стальных оцинкованных барабанах. Масса нетто единицы продукции 55 кг .

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **смолы эпоксидной Э-40 не отвержденной** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов