



Описание продукта: Представляет собой продукт конденсации эпихлоргидрина с анилином.

Область применения: Используется для изготовления низковязких эпоксидных компаундов, используемых в качестве заливочных, пропиточных и клеевых составов, связующих.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства

№	Наименование показателей	Значения по ТУ
1.	Внешний вид	Жидкость от желто-коричневого до темно-красного цвета
2.	Массовая доля эпоксидных групп, %, н/м	31,2
3.	Массовая доля летучих веществ, %, н/б	1,2
4.	Массовая доля ионов хлора, %, н/б	0,035
5.	Массовая доля омыляемого хлора, %, н/б	1,5
6.	Динамическая вязкость при 25°C, Па·С, н/б	0,35

Смола эпоксидная УП-645

Покрытия на основе смол УП-645 характеризуются следующими свойствами:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- хорошая адгезия к металлу, стеклу, керамике,
- высокая твердость,
- эластичность,
- ценные диэлектрические свойства,
- стойкость в агрессивных средах
- не вызывают коррозии соприкасающихся с ними материалов

Упаковка, транспортирование, хранение, гарантийный срок хранения эпоксидно-диановых смол

Эпоксидную смолу ЭД 20 упаковывают в оцинкованные барабаны вместимостью от 50 до 220 кг. Транспортируют смолы эпоксидные в крытых транспортных средствах. Хранят в закрытых помещениях при температуре окружающей среды. Не допускается совместное хранение с окислителями, эпихлоргидрином, кислотами.

Гарантийный срок хранения эпоксидно-диановых смол:

Смола ЭД-20 — 1,5 года с даты изготовления

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Высший сорт	Первый сорт
-------------------------	-------------	-------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола эпоксидная ЭА, УП-645

Внешний вид	Вязкая, прозрачная	Вязкая, прозрачная
Цвет по железо-кобальтовой шкале, не более	3	8
Массовая доля эпоксидных групп, %	20 — 22.5	20.2 — 22.5
Массовая доля иона хлора, %, не более	0.001	0.005
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0.3	0.8
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более	1.7	—
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0.2	0.8
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.1)°С при (50±0.1)°С	13 — 20 —	12 — 25 —
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С, не выше	—	—
Время желатинизации, час., не менее		

По вопросам приобретения **смолы ЭА, УП-645** (эпоксидная специального назначения) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов