



## Техническая консультация

**Триглицидиламинофенол**

Физико-химические свойства:	Вязкая жидкость от желтого до коричневого или вишневого цвета. Растворима в органических растворителях, нерастворима в воде. Массовая доля, %: эпоксидных групп, не менее 33,5 омыляемого хлора, не более 1,3 ионов хлора, не более 0,05 Динамическая вязкость при 40 °С, Па·с, не более 2,5
Применение:	Основа связующих для стеклопластиков с повышенной прочностью и термостойкостью, а также клеев, пропиточных композиций.
Аналоги по применению:	Смола УП-610, Украина
Упаковка:	Барабаны стальные емкостью — 200 дм <sup>3</sup>
Хранение:	В крытых складских помещениях. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения 3 месяца

По вопросам приобретения Смола эпоксидная ЭАФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: