Гарантийный срок хранения – 1 год.

Производитель: Россия.

Фасовка: п/э канистра от1 кг, металлический барабан 60 к нетто продукта.

Область применения: Используется в электротехнической и радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, а также в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Значение по НД
Внешний вид	Твердая прозрачная. Без видимых механических включений и следов воды.
Цвет по железокобальтовой шкале, не более	6
Массовая доля эпоксидных групп, %	8,0-10,0
Массовая доля иона хлора, % , не более	0,003
Массовая доля омыляемого хлора, %.	0,3
Температура размягчения по методу «кольцо и шар» Сº, не выше	65

Массовая доля летучих веществ, % , не более	0,3
Время желатинизации, ч , не менее	2,0

ЭДБ-12Ф

Эпоксидная бромированная смола с фиксированным молекулярно-массовым распределением. Обладает стабильной реакционной способностью. Применяется в составе связующих в производстве негорючих фольгированных диэлектриков для многослойных печатных плат.Обеспечивает высокую стабильность механических и диэлектрических свойств

По вопросам приобретения **смолы эпоксидная галогенсодержащая ЭДБ-8Ф, ЭДБ-12Ф** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: