



Техническая консультация

| | |
|-----------------------------|--|
| Состав: | Эпоксидно-диановая смола марки ЭД-20, модифицированная алифатической смолой марки ДЭГ-1. |
| Физико-химические свойства: | Вязкая прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Массовая доля, %: <ul style="list-style-type: none">• эпоксидных групп, не менее 21,5• ионов хлора, не более 0,008• омыляемого хлора, не более 0,6• летучих веществ, не более 1,5 Динамическая вязкость при (25±0,2)°С, Па·с, не более 4,5 |
| Применение: | В качестве связующего для стеклопластиков, клеев и электроизоляционных заливочных композиций. |
| Упаковка: | Барабаны оцинкованные. Масса нетто - 30 — 40 кг. Бочки стальные сварные. Масса нетто - не более 200 кг. |
| Хранение: | В крытых складских помещениях в плотно закрытой таре при температуре не выше 30°С. |

По вопросам приобретения **Смола эпоксидная КДА** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: