



ТУ 2225-316-09201208-94 предназначена для технического использования в составе связующих для армированных пластиков, пропиточных и заливочных компаундов, клеев в электротехнической промышленности, авиастроении и т.д.

Техническая консультация

Качественные показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ
		Высший сорт
1	Внешний вид	Высоковязкая смола от желтого до коричневого цвета без посторонних включений
2	Массовая доля эпоксидных групп, % не менее	19,5
3	Массовая доля иона хлора, %, не более	0,018
4	Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	1,0
5	Массовая доля летучих веществ, %, не более	1,0

Меры предосторожности: Работающие с эпоксидными смолами должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции при работе с эпоксидными смолами должны проводиться в помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

Хранение: Эпоксидную смолу хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 0С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола эпоксидная марки ЭТФ

Упаковка: Отгрузка эпоксидных смол производится в стальных оцинкованных барабанах. Масса нетто единицы продукции 55-65 кг.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

По вопросам приобретения смолы эпоксидной марки ЭТФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов