



Продукт конденсации эпихлоргидрина с новолачной фенолформальдегидной смолой СФ-0121.

Используется в составах тепло- и химически стойких связующих для изготовления клеев, стеклопластиков, компаундов в электротехнической промышленности.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики

Показатели качества	По ТУ 2225-605-11131395-2003	Фактически в среднем
Внешний вид	Высоковязкий продукт от светло-желтого до коричневого цвета	Соответствует
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	22.0	23.1
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0.5	0.3
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0.9	0.7
Массовая доля ионов хлора, %, не более	0.005	0.002



Смола эпоксидная новолачная УП-643

Динамическая вязкость при 50 °С, Па·с, не более	90	63
---	----	----

По вопросам приобретения смолы эпоксидной новолачной УП-643 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов