



ГОСТ 10587-84 используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков.

Техническая консультация

Качественные показатели эпоксидно-диановой смолы ЭД-16:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ	
		Высший сорт	Первый сорт
1	Внешний вид эпоксидно-диановой смолы марки ЭД-16	Высоковязкая прозрачная без видимых механических включений и следов воды	
2	Цвет по железокобальтовой шкале, не более	6	10
3	Массовая доля эпоксидных групп, %	16,0-18,0	16,0-18,0
4	Массовая доля иона хлора, %, не более	0,002	0,005
5	Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,4	0,6
6	Массовая доля гидроксильных групп, %, не более	2,5	—
7	Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,2	0,6
8	Динамическая вязкость, Па * с при 50 0 С	5-18	5-20
9	Время желатинизации с отвердителем, ч, не менее	4,0	3,0

Меры предосторожности: Работающие с эпоксидно-диановой смолой должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции при работе с эпоксидно-диановой смолой марки ЭД-16 должны проводиться в помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола эпоксидно-диановая не отвержденная марки ЭД — 16

Хранение: Эпоксидно-диановую смолу марки ЭД-16 хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 0 С.

Упаковка: Отгрузка производится в оцинкованных барабанах. Масса нетто единицы продукции 55 кг.

Гарантийный срок хранения эпоксидно-диановой смолы марки ЭД 16, 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **смолы эпоксидно-диановой не отвержденной марки ЭД — 16** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов