



ГОСТ 20907-75

Предназначена для производства фанеры, фанерной продукции и других целей.

Качественные показатели смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3014:

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3014	Однородная вязкая жидкость от красновато-коричневого до темно-вишневого цвета без механических примесей.
2. Вязкость, с	17-90
3. Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	46-52
4. Массовая доля щелочи, %	6,0-7,5
5. Массовая доля свободного фенола, % не более	0,10
6. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,10
7. Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после кипячения в воде в течении 1 ч, МПа	1,47



Меры предосторожности:

При работе со смолой фенолформальдегидной марки СФЖ 3014 необходимо применять индивидуальные средства защиты от попадания паров в организм и продукта на кожу и слизистые оболочки (защитные очки, резиновые перчатки, фильтрующий промышленный противогаз марки БКФ или респиратор с соответствующим фильтром, плотную одежду и спецобувь). Помещения, в которых проводятся работы со смолой, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсасывающими устройствами.

Хранение:

Смолу фенолформальдегидную марки СФЖ 3014 хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 0 С в закрытом проветриваемом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускать хранения смолы в одном помещении с легковоспламеняющимися и самовоспламеняющимися жидкостями.

Упаковка:

Отгрузка смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3014 производится наливом в автоцистерны, в пластиковые контейнеры емкостью 1 м³, в стальные 50, 100 и 200 л бочки.

Гарантийный срок хранения смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3014 — 2 месяца со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола фенолформальдегидная марки СФЖ — 3014

По вопросам приобретения смолы фенолформальдегидной марки СФЖ — 3014 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов