

**ТУ 6-05-1164-87**

Предназначена для производства теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты, стекловолокна и других целей.

Качественные показатели смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3027Б:[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Норма	
	Высший сорт	Первый сорт
1. Внешний вид смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3027Б	Прозрачная жидкость от светло-коричневого до темно-вишневого цвета	
2. Растворимость в дистиллированной воде при 20 ОС:	Раствор должен быть прозрачным при разведении фенольных смол в соотношении	
при отгрузке предприятием-производителем, не менее	1:10	
в течение гарантийного срока, не менее	1:3	
3. Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	48-53	



4. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	4,0	
5. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см ²), не менее в исходном состоянии после гидростатирования	5,9 (60) 3,5 (36)	— —

Меры предосторожности:

При работе со смолой фенолформальдегидной марки СФЖ 3027Б необходимо применять индивидуальные средства защиты от попадания паров в организм и продукта на кожу и слизистые оболочки (защитные очки, резиновые перчатки, фильтрующий промышленный противогаз марки БКФ или респиратор с соответствующим фильтром, плотную одежду и спецобувь). Помещения, в которых проводятся работы со смолой, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсасывающими устройствами.

Хранение:

Смолу смолы фенолформальдегидную марки СФЖ 3027Б хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 0 С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускать хранения смолы в одном помещении с легковоспламеняющимися и самовоспламеняющимися жидкостями.



Смола фенолформальдегидная СФЖ — 3027Б

Упаковка:

Отгрузка смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3027Б производится наливом в автоцистерны, в пластиковые контейнеры емкостью 1 м³, в стальные 50, 100 и 200 л бочки.

Гарантийный срок хранения смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3027Б — 3 недели со дня изготовления.

По вопросам приобретения смолы фенолформальдегидной жидкой СФЖ - 3027Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов