



(ТУ 6-05-1164-87)

Предназначена для производства теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты, стекловолокна и других целей.

Качественные показатели смолы фенолформальдегидной СФЖ 3027Д:[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3027Д	Однородная жидкость вишневого цвета
2. Растворимость в дистиллированной воде при 20 0С:	Раствор прозрачный или мутный без осадка
при отгрузке предприятием-производителем, не менее	1:20
в течение гарантийного срока, не менее	1:5
3. Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	48-52
4. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	4,0
5. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см ²), не менее	5,9 (60)
в исходном состоянии	3,9 (40)
после гидростатирования	



Меры предосторожности:

При работе со смолой фенолформальдегидной марки СФЖ 3027Д необходимо применять индивидуальные средства защиты от попадания паров в организм и продукта на кожу и слизистые оболочки (защитные очки, резиновые перчатки, фильтрующий промышленный противогаз марки БКФ или респиратор с соответствующим фильтром, плотную одежду и спецобувь). Помещения, в которых проводятся работы со смолой фенолформальдегидной марки СФЖ 3027Д, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсасывающими устройствами.

Хранение:

СФЖ 3027Д хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 0 С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускать хранения смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3027Д в одном помещении с легковоспламеняющимися и самовоспламеняющимися жидкостями.

Упаковка:

Отгрузка смолы СФЖ 3027Д производится наливом в автоцистерны, в пластиковые контейнеры емкостью 1 м³, в стальные 50, 100 и 200 л бочки.

Гарантийный срок хранения смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3027Д — 3 недели со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола фенолформальдегидная СФЖ — 3027Д

По вопросам приобретения смолы фенолформальдегидной жидкой СФЖ – 3027Д и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов