



(ГОСТ 20907-75)

Предназначена для производства клеев, лаков и компаундов для герметизации электрических изделий.

Качественные показатели смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 309:

[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 309	Однородная вязкая жидкость от красновато-коричневого до темно-вишневого цвета без механических примесей.
2. Вязкость, мПа*с	500-900
3. Массовая доля свободного фенола, % не более	20,0
4. Массовая доля воды, %, не более	20

Меры предосторожности:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



При работе со смолой фенолформальдегидной марки СФЖ 309 необходимо применять индивидуальные средства защиты от попадания паров в организм и продукта на кожу и слизистые оболочки (защитные очки, резиновые перчатки, фильтрующий промышленный противогаз марки БКФ или респиратор с соответствующим фильтром, плотную одежду и спецобувь). Помещения, в которых проводятся работы со смолой, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсасывающими устройствами.

Хранение:

Смолу фенолформальдегидную СФЖ 309 хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 0 С в закрытом проветриваемом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускать хранения смолы в одном помещении с легковоспламеняющимися и самовоспламеняющимися жидкостями.

Упаковка:

Отгрузка смолы фенолформальдегидной СФЖ производится наливом в пластиковые контейнеры емкостью 1 м³, в стальные 50, 100 и 200 л бочки.

Гарантийный срок хранения смолы фенолформальдегидной — 20 дней со дня изготовления.



Смола фенолформальдегидная СФЖ — 309

По вопросам приобретения смолы фенолформальдегидной СФЖ — 309 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов