



ТУ 6-07-499-96

Техническая консультация

Область применения данной смолы	Для производства пластических масс, абразивных изделий холодного и горячего прессования.
Внешний вид смолы	Вязкая однородная жидкость, не содержащая взвешенных частиц.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
Вязкость условная, с	5 - 15
Время желатинизации, с	150 - 250
Массовая доля свободного фенола, %	20 - 25
Массовая доля воды, %, не более	7
Потери при поликонденсации, %, не более	26



Смола фенольная марки РС 1079

Гарантийный срок хранения смолы - 1 месяц.

Упаковка: налив производится в бочки стальные, авто- и железнодорожные цистерны.

Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Условия хранения: в упакованном виде в крытых проветриваемых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов при температуре не более 20°C.

Продукт не подлежит обязательной сертификации.

По вопросам приобретения **смолы фенольной марки РС 1079** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов