



ГОСТ 18694-80

Смола представляет собой продукт поликонденсации фенола и анилина с формальдегидом в присутствии катализатора.

Техническая консультация

Область применения	В производстве слоистых пластиков, лаковых токопроводящих суспензий, стеклопластиков и специальных составов.
Внешний вид	Слеживающаяся смесь порошка, крошки и кусков неопределенной формы массой не более 1 кг от светло-желтого до темно-коричневого цвета без посторонних включений. Точечные включения запolyмеризовавшейся смолы не являются посторонними.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
Температура каплепадения, °С	90 - 110



Смола фенольная марки СФ-341А

Время желатинизации, с	50 - 80
Массовая доля воды, %, не более	1,5
Динамическая вязкость раствора смолы, мПа·с	12 - 25
Массовая доля свободного фенола, %, не более	4,0

Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня изготовления.

Упаковка: мешки 25 - 30 кг

Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение: в упакованном виде в крытых проветриваемых складских помещениях при температуре не выше 25°C.

По вопросам приобретения **смолы фенольной марки СФ-341А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов