



ГОСТ 20907-75

Назначение:

Используется в производстве фанеры, древесностружечных и древесно-волоконистых плит.

[Техническая консультация](#)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Норма
Внешний вид	Однородная жидкость от красновато-коричневого до темно-вишневого цвета, в пределах партии одного цвета, без механических примесей
Вязкость динамическая, мПа·с— при использовании в производстве ДСП — при использовании в производстве фанеры	17-9017-25 40-90
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	46-52
Массовая доля щелочи, %	6,0-7,5
Массовая доля свободного фенола, %, не более	0,1
Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после кипячения в воде в течение 1 часа, МПа (кгс/см²)	1,47(15)



Смола фенолоформальдегидная жидкая СФЖ-3014

Упаковка и транспортировка:

СФЖ-3014 поставляется в полимерных контейнерах ($V=1\text{м}^3$), металлических бочках или другой таре по согласованию с заказчиком.

СФЖ-3014 транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта с обязательным предохранением от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков.

По вопросам приобретения Смола фенолоформальдегидная жидкая СФЖ-3014 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов