



(ТУ 6-05751768-70-94) Данная смола предназначена для использования в качестве связующего в деревообработке.

Качественные показатели смолы фенолоформальдегидной марки СФЖ 3093:

[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3093	Однородная вязкая жидкость от желтовато-коричневого до темно-вишневого цвета.
2. Плотность, г/см ³	1,18-1,21
3. Условная вязкость по вязкозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм, с	35-120
4. Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, не менее	44-49
5. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,1
6. Массовая доля щелочи, %	5,5-6,5

Меры предосторожности:

При работе со смолой фенолформальдегидной марки СФЖ 3093 необходимо применять индивидуальные средства защиты от попадания паров в организм и продукта на кожу и слизистые оболочки (защитные очки, резиновые перчатки, фильтрующий промышленный противогаз марки БКФ или респиратор с соответствующим фильтром, плотную одежду и спецобувь). Помещения, в которых проводятся работы со смолой, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсасывающими устройствами.



Хранение:

Смолу фенолформальдегидную марки СФЖ 3093 хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 0 С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускать хранения смолы в одном помещении с легковоспламеняющимися и самовоспламеняющимися жидкостями.

Упаковка:

Отгрузка смолы фенолформальдегидной СФЖ производится наливом в автоцистерны, в пластиковые контейнеры емкостью 1 м³, в стальные 50, 100 и 200 л бочки.

Гарантийный срок хранения смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 3093 — 1,5 месяца со дня изготовления.

По вопросам приобретения **смолы фенолформальдегидной жидкой СФЖ - 3093** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: