



Смола фурфурол-резорциновая ФР-1

ТУ 6-05-1210-75 (ТУ У 6-04681296.001-95)

Результаты проведенных испытаний

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
1.Внешний вид	Твердое хрупкое вещество в виде кусков темно-коричневого цвета
2.Температура каплепадения в момент изготовления, °С, в пределах	65-100
3.Содержание воды, %, не более	5.0
4.Вязкость 50% раствора в этиловом спирте, при $20\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, МПа·с, в пределах	50-100
5.Содержание веществ, не растворимых в спирте, %, в пределах	0.02
6.Содержание свободного резорцина, %, не более	3.0

Производство ЗАО ЗСМ ГРАНАТ

По вопросам приобретения Смола фурфурол-резорциновая ФР-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов