



Резорциновая смола ГР (ТУ 2221-441-00209349-2004) представляет собой продукт поликонденсации резорцина с гексаметиленetetраамином (уротропином), состоящий из резорцино-формальдегидных новолачных олигомеров и резорцина, связанного с олигомерами водородной связью. Предназначена для изготовления клеев холодного отверждения, лаков, а также, в качестве компонента вязко-упругих составов, применяемых при проведении ремонтно-изоляционных работ в нефтяных скважинах.

Смола ГР — твердое вещество от желтого до темно-коричневого цвета, характеризующееся по следующим показателям:

- температура каплепадения — 70-95ОС,
- влажность — не более 2,5%,
- содержание летучих веществ — не более 7%.

Техническая консультация

Технические характеристики

	ТУ 2221-441-00209349-2004
Применение	Изготовление клеев холодного отверждения, лаков
Цвет, вид	Твердое вещество от желтого до темно-коричневого цвета в виде кусков массой не более 1,0 кг или монолита
Растворимость в ацетоне	Полная
Температура каплепадения, °С	70-95
Массовая доля воды, %, не более	2,5
Содержание летучих веществ, %, не более	7
Гарантийный срок хранения	6 месяцев



Смола ГР

Условия хранения

Смолу в упаковке изготовителя хранят в крытых складских помещениях при температуре не выше 25°C в местах, защищенных от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

По вопросам приобретения смолы ГР и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов