



Смола К-115, смола К-176, смола К-201

## Смола К-115

[Техническая консультация](#)

### Показатели качества:

| Наименование показателей                       | Норма по ТУ 2225-436-00209349-2003                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Внешний вид                                    | Однородная жидкость от желтого до коричневого цвета |
| Массовая доля эпоксидных групп                 | 16,0-19,0                                           |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более     | 1,8                                                 |
| Динамическая вязкость при 25°C, Па с, не более | 5,5                                                 |
| Время желатинизации, мин, не менее             | 140                                                 |

## Смола К-176

[Техническая консультация](#)

### Физико-химические свойства:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола К-115, смола К-176, смола К-201

| Наименование показателей                         | Значение по ТУ                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                      | Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |
| Массовая доля эпоксидных групп, в пределах       | 17,0-19,5                                                  |
| Масса доля летучих веществ, %, н/б               | 1,5                                                        |
| Динамическая вязкость при 25°С, Па·С, в пределах | 3,5                                                        |
| Время желатинизации, мин, н/м                    | 200                                                        |

**Описание продукта:** представляет собой продукт модификации эпоксидно-диановой смолы.

**Область применения:** используется для пропитки, заливки, обволакивания и герметизации деталей, а также в качестве клеев, электроизоляционных заливочных композиций, изоляционных и защитных покрытий, связующих для стеклопластиков.

**Гарантийный срок хранения:** 1 год со дня изготовления.

## Смола К-201

**Смола К-201** – продукт модификации эпоксидно-диановой смолы. Применяется для пропитки, заливки, обволакивания и герметизации деталей, а также в качестве клеев, электроизоляционных заливочных композиций, изоляционных и защитных покрытий, связующих для стеклопластиков.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола К-115, смола К-176, смола К-201

#### Техническая консультация

| №<br>п/п | Наименование показателей                       | Норма                                                             |             |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                                                | Высший сорт                                                       | Первый сорт |
| 1        | Внешний вид                                    | Вязкая прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |             |
| 2        | Массовая доля эпоксидных групп, в пределах, %  | 15,0-18,0                                                         |             |
| 3        | Массовая доля летучих веществ, не более, %     | 2,0                                                               | 2,8         |
| 6        | Динамическая вязкость при 25°С, Па•с, не более | 4,0                                                               | 4,5         |
| 7        | Время желатинизации, мин, не менее             | 140                                                               | 120         |

**Гарантийный срок хранения:** 6 месяцев.

По вопросам приобретения **смолы К-115, смолы К-176, смолы К-201** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов