



Применяется для изготовления стеклотекстолитов, пресскомпозиций, изделий радиотехнического назначения.

Кремнийорганическая смола К-9 представляет собой продукт конденсации метилсилантриола и фенилсилантриола, полученных из соответствующих силанхлоридов. Применяют при изготовлении стекло-текстолитов и клеев и изделий из них радиотехнического назначения (смола К-9 марки А), а также для изготовления шпатлевок и пресс-материалов (смола К-9 марки Б).

Техническая консультация

Характеристики смолы К-9

Внешний вид	кусовой или монолитный материал неопределенной формы и размеров от бесцветного до светло-желтого цвета
Массовая доля летучих веществ	не более 3.0 %
Массовая доля двуокиси кремния	52.0-55.0 %
Время желатинизации смолы К-9 при температуре 200±2°C	200 ± 3°C (марка А) — 50-180 250 ± 3°C (марка Б) — 1.0 — 50.0 200 ± 3°C с катализат. АДЭ-3 (марка А) — 0.5-5.0
рН неводного раствора	6.0 — 7.0
Температура плавления (размягчения)	не выше 85°C (марка А), 100°C (марка Б)
Растворимость в спирто-ацетоновой или спирто-этилацетатной смеси	полная, допускается опалесценция
Совместимость 50%-ных спиртовых растворов смолы и бакелитового лака	полная, допускается опалесценция

Чтобы купить **Смола К-9 А (ТУ 6-02-1-032-91)** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджеру: