



Смола К-9 марки А и Б

Описание

Кремнийорганическая смола К-9 представляет собой продукт конденсации метилсилантриола и фенилсилантриола, полученных из соответствующих силанхлоридов. Применяется для изготовления стекло-текстолитов и клеев и изделий из них радиотехнического назначения (смола К-9 марки А), а также для изготовления шпатлевок и пресс-материалов (смола К-9 марки Б)

Применение

Применяется для изготовления радиопрозрачных термостойких пластиков, нагревостойких прессматериалов и клеев

Преимущества

- Высокая теплостойкость,
- Радиопрозрачность,
- Химическая стойкость,
- Высокая радиационная стойкость

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола К-9 марки А и Б

Физико-химические характеристики

ТУ 2228-352-09201208-96

#	Наименование показателя	Типичное значение
1	Внешний вид	Кусковой или монолитный материал неопределенной формы и размеров от бесцветного до светло-желтого цвета
2	Время желатинизации при температуре $200 \pm 3^\circ\text{C}$, мин	Марка А — 50 — 180, с катализатором АДЭ-3 — 0,5-5,0 Марка Б — 1 — 50
3	Массовая доля летучих веществ, %, не более	3,0
4	Температура плавления (размягчения), $^\circ\text{C}$, не более	Марка А — 85, марка — 100

По вопросам приобретения Смола К-9 марки А и Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов