



Эпоксидная смола модифицированная КДЖ-5-20 — результат модификации эпоксидно-диановой смолы. Смолой КДЖ-5-20 пропитывают, заливают, обволакивают и герметизируют детали. И конечно же используют в качестве клеев, электроизоляционных заливочных композиций, изоляционных и защитных покрытий, связующих для стеклопластиков.

Модифицированные эпоксидные смолы получают путём химического взаимодействия немодифицированных эпоксидных смол с реакционноспособными модификаторами. Представляют собой смесь базовой смолы и различных реакционноспособных модификаторов, придающих композиции необходимые физико-механические свойства. Данные композиции применяются в качестве заливочных и пропиточных составов в электротехнике, судостроении и автомобилестроении, а также как клеевые составы в различных областях промышленности.

Техническая консультация

Характеристики смолы КДЖ-5-20

Наименование характеристики	Значение по ТУ
Внешний вид эпоксидной смолы	Вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета
Массовая доля эпоксидных групп, в пределах	18,0-21,0
Массовая доля летучих веществ, %, не более	2,0
Динамическая вязкость, Па·с, при 25°C не более	2,5
Время желатинизации при (20±2)°C, мин, не менее	90

По вопросам приобретения Смола кдж 5-20 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов