



Смола КФ-65С, ФФ-65С

КФ-65С

ТУ 2223-015-58948815-2004

Сфера применения смолы ФКФ-65С: литейные производства; для отливок из чугуна и стали при изготовлении холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей, отверждаемых кислотными отвердителями.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателей	Норма
Консистенция	Вязкая однородная вязкая жидкость без механических примесей
Цвет	от светло- до темно-коричневого
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ($\pm 0,5$)°С, с, не более	30
Массовая доля свободного формальдегида, % не более	1,5
Массовая доля азота, %, не более	8,0
рН среды (водородный показатель)	6,5 – 8,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола КФ-65С, ФФ-65С

Хранение смолы КФ-65С: при t° не более 25°C в складском помещении вдали от отопительных приборов, в закрытой таре, исключив возможность попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Тара для смолы ФКФ-65С: чистые сухие, герметично закрываемые стальные бочки БЗ1-200-8 (9), БС-1-200-3 по ГОСТ 13950 или БС1-200 по ГОСТ 6247. По согласованию с заказчиком возможно использование других видов тары при условии обеспечения сохранности продукции.

Транспортировка смолы КФ-65С: железнодорожным и автомобильным транспортом, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства смолы ФКФ-65С – **4 месяца с даты изготовления.**

ФФ-65С

ТУ 2223-017-58948815-2004

Сфера применения смолы ФФ-65С: литейные производства (для отливок из стали и чугуна); изготовление отверждаемых кислотными отвердителями холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей. Возможно применение для изготовления стержней по нагреваемой оснастке.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола КФ-65С, ФФ-65С

Техническая консультация

Технические характеристики:

Показатель	Норма для марки	
	2Н	4В
Консистенция	вязкая однородная жидкость	
Цвет	от светло- до темно-коричневого	
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20(±0,5)°С, с, не более	30	
Массовая доля свободного формальдегида, % не более	2,0	
Массовая доля азота, %, не более	2,0	4,0
Предел прочности при растяжении изготовленных из песчано-смоляной смеси образцов, после выдержки на воздухе в течение 1 часа, МПа, не менее	0,35	0,40

Хранение смолы ФФ-65С: в складском помещении при t° не более 25°С в закрытой таре, вдали от отопительных приборов, исключив возможность попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Тара для смолы ФФ-65С: чистые сухие, герметично закрываемые стальные бочки БЗ1-200-8 (9), БС-1-200-3 по ГОСТ 13950 или БС1-200 по ГОСТ 6247. По согласованию с заказчиком возможно использование других видов тары при условии обеспечения сохранности продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола КФ-65С, ФФ-65С

Транспортировка смолы ФФ-65С: железнодорожным и автомобильным транспортом, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства смолы ФФ-65С – **4 месяца с даты изготовления.**

По вопросам приобретения **смолы КФ-65С, ФФ-65С** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов