

**ТУ 2223-018-58948815-2004**

Сфера применения смолы КФ-90: литейное производство, совместно с отвердителями НМ, КЧ-41 или К-2-6 в процессе изготовления стержней для получения тонкостенных стальных отливок и отливок из серого и ковкого чугуна.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

Наименование показателей	Норма
Консистенция	вязкая однородная жидкость без механических примесей
Цвет	от светло-желтого до темно-коричневого
Массовая доля азота, %, не более	9,0
Водородный показатель (рН среды)	7,0 - 9,0
Массовая доля свободного формальдегида, % не более	2,3
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20(±0,5)°С, с	13 - 25

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Предел прочности при растяжении образцов, изготовленных из песчано-смоляной смеси, МПа, не менее:	0,19
	0,35
	0,88
а) в горячем состоянии	1,96
— отвержденных в течение 10 с	
— отвержденных в течение 30 с	
а) в холодном состоянии	
— отвержденных в течение 10 с	
— отвержденных в течение 30 с	

Хранение смолы КФ-90: в складском помещении при t° не более 25°C в закрытой таре, вдали от отопительных приборов, исключив возможность попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Тара для смолы КФ-90: чистые сухие, герметично закрываемые стальные бочки Б31-200-8 (9), БС-1-200-3 по ГОСТ 13950 или БС1-200 по ГОСТ 6247. По согласованию с заказчиком возможно использование других видов тары при условии обеспечения сохранности продукции.

Транспортировка смолы КФ-90: железнодорожным и автомобильным транспортом, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства смолы КФ-90 – **4 месяца с даты изготовления.**

По вопросам приобретения **смолы КФ-90** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов