



Настоящие технические условия распространяются на смолу кремнийорганическую К-42, предназначенную для изготовления слюдяной изоляции.

Смола К-42 представляет собой полиметилфенилсилоксан.

Техническая консультация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Бесцветные или слабо-окрашенные куски произвольной формы и размеров без посторонних примесей.
2	Температура размягчения по Кремер-Сарнову, °С, не менее	80
3	Время желатинизации при 200±3°С, мин	12-60
4	Стойкость к воздействию температуры 220±3°С пленки лака, не менее	96
5	Растворимость в толуоле, %, не менее	98
6	Содержание летучих веществ, %, не более	1,5
7	Хрупкость и комкуемость	Смола должна размалываться полностью в тонкий порошок без комкования

По вопросам приобретения Смола кремнийорганическая К-42 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола кремнийорганическая К-42

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов