



Разработана новая смола марки «КС-9», исходным сырьем для которой служат алкоксисиланы. Поэтому она является экологически чистой, т.к. не содержит Cl-содержащие примеси, в отличие от смол, которые получаются на основе хлорсиланов (например, смола К-9)

Особенностью смолы КС-9 является ее высокая термостойкость. Смола КС-9 выдерживает нагрев до 500 С.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смола марки «КС-9» рекомендована для использования в качестве связующего при создании термостойких композиционных материалов, термостойких стеклопластиков, термостойких модификаторов органических лаков и смол.

Техническая консультация

Основные свойства продукта - смолы марки «КС-9»

Наименование показателей	Норма
Внешний вид	Твердый продукт от светло-желтого до коричневого цвета
Массовая доля летучих веществ, % не более (термостатирование при 200 С в течение 30 минут)	3,0
Время желатинизации при 200±20С	ч 1 — 7
Массовая доля Si (в пересчете на SiO ₂), % масс.	43 — 47
рН водного раствора	6 - 7
Температура размягчения, 0С	не более 100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола КС-9

По вопросам приобретения Смола КС-9 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов