



Смола литейная Литофен

ТУ 2257-035-58948815-2006

Сфера применения смолы Литофен: литейное производство; для изготовления форм и стержней из отверждаемых углекислым газом холоднотвердеющих смесей. Смола используется в качестве связующего для CO2 процесса.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателей	Норма
Консистенция	Вязкая однородная жидкость без механических включений
Цвет	желто-коричневый
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20(±0,5)°C, с	50 — 80
Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,1
Плотность при (20 ±0,5)°C, г/см ³	1,30 - 1,38

Хранение смолы Литофен: при t° не выше 25°C в плотно закрытой таре завода-изготовителя, в складском помещении, не ближе 1,5 м от отопительных приборов. Попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков должно быть исключено.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола литейная Литофен

Тара для смолы Литофен (согласно ГОСТ 9980.3): бочки стальные по ГОСТ 13950, ГОСТ 6247. По согласованию с потребителем возможно использование прочих видов тары при условии обеспечения сохранности продукции и её безопасности в процессе транспортировки.

Транспортировка смолы Литофен: в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства смолы Литофен – **3 месяца с даты изготовления.**

По вопросам приобретения **смолы литейной Литофен** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов