



Сфера применения смолы СКМ-1В: производство нетканых материалов на основе стекловолокна и минеральных волокон.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Показатель	Норма
Состояние	однородная жидкость
Цвет	от белого до светло-коричневого
рН (водородный показатель) смолы	9 — 10
Сухой остаток (массовая доля нелетучих веществ в смоле), %, не менее	56,0
Условная вязкость при 20 (± 0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с:	12 — 15
Растворимость в воде 1/10	полная

Хранение смолы СКМ-1В: в плотно закрытой таре, исключив возможность воздействия прямых солнечных лучей. В течение гарантийного срока хранения допустимо небольшое расслоение смолы. В случае, если все условия хранения соблюдаются, продукт не теряет своих свойств в течение 6 месяцев.

Тара для смолы СКМ-1В: полиэтиленовые бочки вместимостью 100 – 200 л.

Транспортировка смолы СКМ-1В: всеми видами транспорта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола меламина-карбамидо-формальдегидная СКМ-1В

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства смолы СКМ-1В – **4 месяца с даты изготовления.**

По вопросам приобретения **смолы СКМ-1В** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов