



Назначение

Смолы предназначены для заливочных компаундов, лакокрасочных материалов, клеев, грунтовок, а также в качестве связующего для полимер-бетонов и стеклопластиков.

Отличительные свойства:

- не содержат растворителей и летучих пластификаторов, склонных к кристаллизации;
- низкая вязкость смол позволяет вводить 70-80% наполнителя при изготовлении компаундов;
- технологичны, имеют хорошую растекаемость;
- хорошо совмещаются с традиционными наполнителями и пигментами;
- отверждаются всеми известными отвердителями эпоксидных смол;
- Элад 167М обладает меньшей вязкостью при некотором снижении прочности на удар и растяжение;
- выбор марки смолы определяется условиями переработки и требованиями прочности изделия.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Марка/ Наименование показателя	Элад 167 ТУ 2225-035-10488057-2004	Элад 167М ТУ 2225-035-10488057-2004
Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета	
Массовая доля эпоксидных групп, %	18,0-22,0	18,5-21,5
Массовая доля воды, %, не более	0,30	0,30
Вязкость при 25°C, Па.с	2,5-5,0	0,9-1,7

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола низковязкая Элад 167М

Максимально допустимая температура переработки, °С, не выше	220	105
---	-----	-----

По вопросам приобретения Смола низковязкая Элад 167М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов