



Смола ПН-609-21К, смола ПЭФ-11-01

Смола ПН-609-21К

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства:

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Прозрачная жидкость желтого, зеленого или коричневого оттенка. Без посторонних включений
Плотность при 23 0С, г/см3	А,Б: 1,15-1,19
Условная вязкость по ВЗ-1 (диаметр Сопла 5,4 мм.) при 20 0С,с	А,Б: 25-45
Время желатинизации при 250С, ч, не более	А: 10-70 Б: ----
Время желатинизации при 70 0С, мин, не более	А: 20-40 Б: 20-40
Массовая доля металлического кобальта, %	А: 0,11-0,15 Б: 0,11-0,15

Смола ПН-609-21К (РК) представляет собой раствор продукта поликонденсации этиленгликоля с малеиновым ангидридом и фталевым ангидридом с встроенным ускорителем — резинатом кобальта в диметакриловом эфире триэтиленгликоля (ТГМЗ). В зависимости от времени желатинизации смола выпускается двух видов : А и Б.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола ПН-609-21К, смола ПЭФ-11-01

Данная смола используется в качестве связующего для изготовления композиционных материалов, стеклопластиков с отверждением радиационно-химическим или термохимическим способом.

Смола ПЭФ-11-01

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства:

Наименование показателя	Норма по ТУ 6-05-191-91-73
Внешний вид при 25-30°C	Твердая масса светло-коричневого цвета
Плотность 50% раствора полиэфира в ацетоне при 20°C в пределах (г/см ³)	1,00-1,13
Вязкость динамическая 50% раствора ПЭФ-11-01 в ацетоне при 20°C, в пределах, не менее (сПа)	6,5
Кислотное число, не более (мг.КОН) г.ПЭФ	32

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола ПН-609-21К, смола ПЭФ-11-01

Смола ПЭ-11-01 является насыщенной полиэфирной смолой, применяется для изготовления наполненной композиции, используемой для разметки асфальтированных дорог.

По вопросам приобретения **смолы ПН-609-21К, смолы ПЭФ-11-01** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов