



Перхлорвиниловая смола ПСХ ЛС является продуктом дополнительного хлорирования поливинилхлорида. В составе 62-65% (масс) химически связанного хлора. Внешне представляет собой порошок, крошку или чешуйки от белого до бледно-кремового цвета. Растворяется в этил- и бутилацетате, кетонах, хлорированных низших алифатических и ароматических углеводородах. В толуоле и ксилоле разбухает, образуя малоподвижный гель, в смеси ксилола и ацетона – высоковязкий раствор. Кстати, неплохо растворяется в смеси толуола или ксилола с ацетоном и бутилацетатом (растворители Р-4 и Р-5).

Смола ПСХ-ЛС образует бесцветные прозрачные покрытия с очень малой влагопроницаемостью, стойкие к действию воды, растворов кислот и щелочей, однако хрупкие и со слабой адгезией. Для повышения адгезии, блеска, термостойкости ее комбинируют с другими пленкообразующими веществами. Смола ПСХ-ЛС хорошо совмещается с алкидно-акриловыми, полиуретановыми, быстровысыхающими алкидными, эпоксидными и другими пленкообразующими материалами. В качестве пластификаторов могут быть использованы широко применяемые дибутилфталат и трикрезилфосфат, для химстойких покрытий – совол (хлорированный дифенил), хлорпарафин и др.

[Техническая консультация](#)

Характеристики смолы ПСХ-ЛС

Внешний вид	Пористая крошка белого цвета
Содержание хлора Cl, %	61.0-65.0
Термостабильность, мин, не менее	20
Потери при нагревании, %, не более	1.20
Прозрачность, см, не менее	15.0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола ПСХ-ЛС

Цветность (pt-Co), не более	150
Вязкость, Тн-4, S	14.0-20.0
Зола, %, не более	0.30
Содержание железа, Fe,%, не более	0.030
Время растворения , мин, не более	50

Чтобы купить **Смола ПСХ-ЛС** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов