



Смола СФ-282, смола ЭД-16

Смола СФ-282

Предназначена для изготовления латексно-смоляных составов при пропитке шинного корда и креплении резин к текстильным материалам.

[Техническая консультация](#)

Показатели качества:

Наименование показателей	Норма
Внешний вид	Однородная жидкость от красновато-коричневого до темно-коричневого цвета
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, не менее	66
Вязкость условная при $(20 \pm 0,5)$ °С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло диаметром 4 мм), с	30 - 90
Водородный показатель (рН) среды	7,5 - 8,5
Растворимость в дистиллированной воде при соотношении 1 : 10	полная

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смолу СФ-282 заливают в чистые сухие стальные бочки по ГОСТ 6247, ГОСТ 13950, автоцистерны или в чистые стальные железнодорожные цистерны по ГОСТ 10674.

Смолу СФ-282 транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на этих видах транспорта.

Смолу СФ-282 хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 °С в складских помещениях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения смолы СФ-282 – 6 месяцев со дня изготовления.

Смола ЭД-16

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства:

	ЭД-16 высший сорт	ЭД-16 первый сорт
Внешний вид	Высоковязкая прозрачная. Без видимых механических включений и следов воды.	
Цвет по железокобальтовой шкале, не более	3	8
Массовая доля эпоксидных групп, %	16-18	16-18
Массовая доля иона хлора, %, не более	0,002	0,004

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола СФ-282, смола ЭД-16

Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,3	0,5
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более	2,5	—
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,2	0,4
Динамическая вязкость, Па × с при температуре (25 ± 0,1)°C	—	—
при температуре (50 ± 0,1)°C	15-18	5-20

Представляет собой растворимый и плавкий реакционноспособный олигомерный продукт на основе эпихлоргидрина и дифенилолпропана.

Применение:

Используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков.

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения **смолы СФ-282, смолы ЭД-16** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов