



Смола СФ-294 (ТУ 6-05-211-831-81) представляет собой продукт модификации фенолоформальдегидной смолы СФ-010 титанодифенилсилоксановым олигомером, растворенный в бутилацетате. Применяется в качестве полимерной основы при изготовлении термостойких клеев.

Смола СФ-294 — вязкая жидкость красно-коричневого цвета, характеризующаяся по следующим показателям:

- массовая доля нелетучих веществ, % — не менее 60,
- массовая доля кремния, % — не менее 2,
- массовая доля титана, % — не менее 1,4.

Техническая консультация

Технические характеристики

	ТУ 2221-441-00209349-2004
Применение	Изготовление клеев холодного отверждения, лаков
Цвет, вид	Твердое вещество от желтого до темно-коричневого цвета в виде кусков массой не более 1,0 кг или монолита
Растворимость в ацетоне	Полная
Температура каплепадения, °С	70-95
Массовая доля воды, %, не более	2,5
Содержание летучих веществ, %, не более	7
Гарантийный срок хранения	6 месяцев

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола СФ-294

Условия хранения

Смолу в упаковке изготовителя хранят в крытых складских помещениях при температуре не выше 25°C в местах, защищенных от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

По вопросам приобретения смолы СФ-294 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов